

MNB

BATTERY



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

MM 75-12

ПРЕИМУЩЕСТВА



Аккумуляторные батареи MNB серии MM являются свинцово-кислотными, герметизированными, с системой рекомбинации газов (VRLA). Данные батареи изготовлены по технологии AGM (электролит абсорбирован в стекловолоконном сепараторе). При разработке MNB MM учитывались все требования, для использования этих батарей в источниках бесперебойного питания, промышленных ИБП, ЦОД, систем связи.

- Одним из основных преимуществ аккумуляторов MM является их способность обеспечивать высокую скорость разряда. Это делает их идеальными для объектов, где требуется кратковременный, но высокий ток разряда. Например, они широко используются в системах бесперебойного питания (ИБП) для обеспечения питания при сбоях электроэнергии;
- Аккумуляторы MM обладают долгим сроком службы. Они спроектированы так, чтобы выдерживать многократные циклы заряд-разряд и имеют высокую степень надежности;
- Данные аккумуляторы имеют низкий коэффициент саморазрядки. Это значит, что они способны долго хранить заряд без необходимости регулярной подзарядки.




СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель	MNB MM 75-12
Номинальное напряжение	12 В
Длина	260±2 мм
Ширина	168±2 мм
Высота	211±2 мм
Общая высота	215±2 мм
Вес	22.50 кг±3%

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение	
Номинальная емкость (25°C)	75Ач	
Терминал	М6	
Внутреннее сопротивление (полностью заряжен 25°C)	~6.0 мО	
Емкость от температур	40°C	102%
	25° С	100%
	0°C	85%
	-15° С	65%
Саморазряд (25 С)	~3% в месяц	
Номинальная рабочая температура	25°C±3°C	
Диапазон рабочих температур	Разряд	-15° С-50° С
	Заряд	-10 ⁰ С-50° С
	Хранение	-20° С-50° С
Буферный режим	13,50-13,80 В	
	Температурная компенсация: -18мВ/°С	
Циклический режим	14,50-15,00 В	
	Температурная компенсация: 0	
Максимальный ток заряда	-30мВ/ С	
	22,5 А	
Материал клемм	Медь	
Максимальный ток разряда	700А (5 секунд)	
Срок службы (20°C)	10 лет	

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ



КОНСТРУКЦИЯ БАТАРЕИ

Компонент	Полож. пластина	Отриц. пластина	Контейнер	Крышка	Герметик	Электролит	Клапан	Терминал
Материал	Диоксид свинца	Свинец	ABS	ABS	Эпоксид	Серная кислота	Резина	Медь


РАЗРЯД ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ, А (ПРИ 25°С)

В	10 мин	15 мин	30 мин	60 мин	2 ч	3 ч	4 ч	5 ч	8 ч	10 ч	20 ч
9.60	153	118	70.4	43.3	25.6	18.4	14.7	12.6	8.64	7.13	3.78
9.90	148	115	68.9	42.6	25.4	18.3	14.6	12.5	8.59	7.11	3.77
10.2	142	111	66.8	41.5	25.2	18.2	14.5	12.4	5.53	7.09	3.76
10.5	136	107	65.2	40.2	24.8	18.1	14.4	12.3	8.47	7.05	3.74
10.8	128	101	62.8	38.9	24.2	17.5	14.0	12.0	8.22	7.00	3.71


РАЗРЯД ПОСТОЯННОЙ МОЩНОСТЬЮ, ВТ (ПРИ 25°С)

В	10 мин	15 мин	30 мин	60 мин	2 ч	3 ч	4 ч	5 ч	8 ч	10 ч	20 ч
9.60	1648	1291	789	493	296	217	173	149	103	85.1	45.3
9.90	1599	1260	774	486	294	215	172	148	102	84.9	45.2
10.2	1533	1214	750	473	292	214	171	147	101	84.7	45.1
10.5	1467	1172	732	459	287	212	170	146	101	84.2	44.8
10.8	1384	1110	705	444	280	206	164	141	97.6	83.6	44.5


ХАРАКТЕРИСТИКИ РАЗРЯДА




ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАРЯДА




ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ НА ЁМКОСТЬ




ХАРАКТЕРИСТИКИ САМОРАЗРЯДА




СРОК СЛУЖБЫ В БУФЕРНОМ РЕЖИМЕ




ХАРАКТЕРИСТИКИ САМОРАЗРЯДА



СВЯЗЬ МЕЖДУ НАПРЯЖЕНИЕМ ХОЛОСТОГО ХОДА И ОСТАТОЧНОЙ ЁМКОСТЬЮ (25°C)



ВЗАИМОСВЯЗЬ НАПРЯЖЕНИЯ И ТЕМПЕРАТУРЫ



MNB
BATTERY
